

ADHESIVO PEGA YA CERÁMICO

Pega Ya
Mozaik



Descripción

Es un adhesivo/mortero listo para usar elaborado con cemento y aditivos. La preparación solo requiere agua y es formulado para la adherencia en la instalación de revestimientos cerámicos, enchape y piedra de media y alta absorción. Es un producto diseñado para la instalación en pisos y paredes en interior; pisos en exterior.



Presentación
Saco de 25 kg

Color:
Gris

Usos

Pega Ya Mozaik Cerámico, puede ser empleado para adherir productos, tales como: cerámica, tabletas, piedra, pulida o rústica. (productos de media y alta absorción.)

Superficies en la cual se puede aplicar:

- Ladrillo
- Bloque de concreto o arcilla
- Mampostería
- Concreto
- Pañetes o revoques base cemento

Beneficios

- Gran adherencia entre sustrato y enchape.
 - Poder de retención de agua, dándole mayor manejabilidad al producto, evitando desperdicio.
 - Listo para usar, solo requiere agua en el proceso de preparación.
 - Buen balance en su granulometría lo cual mejora el rendimiento.
 - Buen tiempo de secado en el tarro para un mínimo desperdicio.
 - Buena consistencia.
 - Los elementos a pegar no requieren humedecimiento previo, solo deberán limpiarse con esponja o trapo húmedo.
 - Producto ideal para la instalación de cerámicas en baños y cocinas. (paredes hasta 3 metros de altura).
-

Modo de Empleo y Aplicación


1 Preparación de la superficie

- Sobre superficies pintadas: pique bien la superficie y lave bien con agua y jabón; retirando residuos de polvo.
- Sobre superficies de concreto: retire todo aceite, grasa y mugre dejados por desmoldante u otros elementos sueltos o no firmes sobre el concreto al cual se va aplicar el Pega Ya Mozaik Cerámico. Humedezca la superficie.
- Sobre cerámica: lavar la superficie con solución agua y un limpiador (1 kg de limpiador x 9 lt de agua) Revise que no haya baldosas sueltas; si las hay resane con mortero tradicional; pique la superficie.
- Recuerde usar guante y gafas de protección.
- Sobre revoque o pañete: el pañete debe estar totalmente curado. Si existen grietas resane con morteros de cemento y arena. Elimine grasas, aceites, mugre, residuos del polvo, arena, jabón, etc. Humedezca ligeramente la superficie antes de enchapar.
- Sobre superficies con papel o tapete: arranque totalmente el papel o tapete. Retire el pegante con el solvente adecuado. Pique la superficie y retire el polvo. Lave con soda caustica al 10% y enjuague

2 Mezclado

- Mezclar 5,5 partes de pegante por 2 partes de agua. (Medidas volumen: ejemplo: 550 ml (x) 200 ml de agua.)
 - Llenar el recipiente primero con el agua y después con el pegante.
 - Si la mezcla se vuelve rígida en el momento de la preparación agregue un poco más de agua hasta sentir el producto con una consistencia homogénea y cremosa.
 - Mezclar hasta obtener una pasta libre de grumos.
-

Modo de Empleo y Aplicación



3 Instalación

- Usar una llana dentada y aplicar de abajo hacia arriba a 60 grados.
- Antes de empezar el proceso verificar que el sustrato está libre de mugre, polvos, grasas o aceites y tiene una buena estabilidad libre de grietas.

Consumo

El consumo depende del formato del enchape y la superficie sobre la cual se aplica el Pega Ya Mozaik Cerámico. El consumo aproximado de acuerdo con el formato es el siguiente:

FORMATO	LLANA (mm)	CONSUMO APROX
11x11	4x4	2Kg/m ²
20x20	6x6 o 6x10	3Kg/m ²
30x30 y 33x33	10x10 o 6x10	4Kg/m ²
40x40 y mayores	12x12	6Kg/m ²

Recomendaciones de Uso

- Gran adherencia entre sustrato y enchape.
 - Poder de retención de agua, dándole mayor manejabilidad al producto, evitando desperdicio.
 - Listo para usar, solo requiere agua en el proceso de preparación.
 - Buen balance en su granulometría lo cual mejora el rendimiento.
 - Buen tiempo de secado en el tarro para un mínimo desperdicio.
 - Buena consistencia.
 - Los elementos a pegar no requieren humedecimiento previo, solo deberán limpiarse con esponja o trapo húmedo.
 - Verificar que la superficie este en optimas condiciones para el proceso de instalación.
 - Verificar que se trabaje a temperatura ambiente (no menos de 5 grados centígrados y no mayor a 35 grados centígrados.)
 - Importante: agregar el mortero al agua no al revés.
 - No aplicar sobre superficies inestables como madera, placas de panel yeso, placas de cartón y otros elementos inestables.
 - Este producto no esta diseñado para instalar sobre cerámicas ya existentes. (no es para piso sobre piso).
 - Humedecer la superficie antes de instalar.
 - Mezclar el producto con la cantidad de agua recomendada por el fabricante; el producto preparado con exceso de agua reducirá su desempeño y resistencia.
 - No agregar otras sustancias a la preparación; solo agua. (no a: cementos, resinas, arenas, etc.)
 - Tener a la mano todas las herramientas necesarias para la instalación y protección del instalador.
 - No use Pega Ya adhesivo si la deflexión del sustrato sobrepasa L/360, sometido a cargas estáticas o dinámicas.
-

Información Técnica

Tabla de Aplicación

Temperatura: 5-35 grados centígrados

Espesor: 3 a 10 mm

Propiedades del Producto

En Seco

Densidad: 1.4 g/ml aprox.

Apariencia: Polvo homogéneo

En Húmedo

Densidad: 1.77 g/ml aprox.

Tiempo de reposo en el tarro: 5 min

Tiempos

Tiempo Abierto: 20 min

Tiempo de Corrección: 15 min

Tiempo en el balde: 1.5 a 2.5 horas
(vida de la pasta)

Tiempo para emboquillar: mínimo
24 horas

Tiempo para transito liviano:
mínimo 24 horas

Tiempo de servicio: mas de 12 días

*Estos valores son resultados de pruebas de laboratorio bajo condiciones que pueden variar en condiciones ambientales al momento de la aplicación.

Observaciones

- Tiempo de vencimiento: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
- No usar el producto si el empaque se encuentra roto, abierto o averiado.
- Una vez abierto el empaque; usar el producto.
- Nuestra área técnica está a disposición de alguna duda o asesoramiento. Es importante aclarar que cualquier asesoramiento se hace con nuestro entender y experiencia pero deben considerarse solo como indicación sin compromiso. Al no tener el poder de intervenir en la ejecución de las obras, nuestro asesoramiento no nos compromete y son indicaciones generales.
- La ficha técnica no puede reflejar todos los factores y tipos de aplicaciones, alguna duda acerca de un factor por fuera de este documento por favor contactar el área técnica para asesoramiento.

Recomendaciones de Seguridad

- Uso de guantes.
- Uso de gafas de seguridad.
- No ingerir, no inhalar.
- Evite contacto directo con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de niños.
- Proteger ojos, en caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y si la irritación persiste busque ayuda médica.
- Producto no comestible.



Use gafas
de seguridad



Use
guantes



Use
tapabocas

Almacenamiento

Pega Ya Mozaik Cerámico puede conservarse sin deterioro alguno, en sus sacos originales, cerrados correctamente, lejos del calor excesivo y la humedad hasta por 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Presentación

Pega Ya Mozaik Cerámico se ofrece en sacos de 10 Kg y 25 Kg.

Color: Gris

*Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S queda exento de toda responsabilidad por el indebido uso del producto.

**Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.



Teléfono Área Técnica: (+57) 310-495-8507



Correo Electrónico:

gerentecomercial@hoyosgiraldoehijos.net



Dirección: Cra 24 #13-100. Yumbo. Valle del Cauca.

Colombia.



Página Web: www.mozaik.com.co
